

Nordic Frame® Glastyper

Glastyp	Ljudreduktion Rw*	Test utfört på
8 mm härdat	32-31 dB	Teoretisk
8,76 mm lamell	33-32 dB	Teoretisk
8,76 mm ljudlamell	37-36 dB	Teoretisk
10 mm härdat	33-32 dB	Teoretisk
10,76 mm lamell	34-33 dB	Teoretisk
10,76 mm ljudlamell	38-37 dB	Testat på RISE Dörr D45
12 mm härdat	34-33 dB	Teoretisk
12,76 mm lamell	37-36 dB	Teoretisk
12,76 mm ljudlamell	39-38 dB	Testat på RISE D45 och fast parti N25/N45
16,76 mm lamell	39-38 dB	Teoretisk
16,76 mm ljudlamell	42-41 dB	Teoretisk
16,76 mm härdat ljudlamell	42-41 dB	Teoretisk
20,76 mm lamell	40-39 dB	Teoretisk
20,76 mm ljudlamell	43-42 dB	Teoretisk
21,52 mm lamell	40-39 dB	Teoretisk
21,52 mm ljudlamell	43-42 dB	Teoretisk
21,52 mm härdat ljudlamell	43-42 dB	Testat på RISE Dörr D45S

*Rw för de olika glastjocklekarna är hämtat hos glastillverkarens prestandadeklARATION men kan variera.

Det teoretiska ljudreduktionsvärdet är baserat på glasets prestandadeklARATION -1 dB i enlighet med utförda laboratorietester.